LPS		
	diameter (nm)	SD (nm)
Z-average	152.3	13.31
PdI	0.245	0.015

Au NP		
	diameter (nm)	SD (nm)
Z-average	26.27	0.314
PdI	0.533	0.002

LPS-Au NP before centrifugation		
	diameter (nm)	SD (nm)
Z-average	61.43	0.422
PdI	0.805	0.007

Au NP pellet		
	diameter (nm)	SD (nm)
Z-average	25.78	0.304
PdI	0.543	0.001

LPS-Au NP pellet		
	diameter (nm)	SD (nm)
Z-average	63.34	1.023
PdI	0.741	0.044

Au NP supernatant		
	diameter (nm)	SD (nm)
Z-average	351.5*	163.9
PdI	0.531	0.091

LPS-Au NP supernatant		
	diameter (nm)	SD (nm)
Z-average	135.8	13.95
PdI	0.276	0.040